

FICHE TECHNIQUE

BRIK-CEN CA-1500

Mastic réfractaire à base de silicates de soude résistant aux températures très élevées (jusqu'à 1500°C)

PROPRIÉTÉS

- Température d'application : +5°C /+35°C
- Haute qualité
- Résistance à la température : 1500°C
- Ne se fissure pas
- Faible odeur.
- Sans solvant et silicone
- Séchage rapide

APPLICATION

- Scellement et assemblage de poêles, fours, barbecues, radiateurs

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Cartouche 300 mL (12 pièces)
Expiration	12 mois
Couleurs	Gris et noir
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +35°C

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Unité	Valeur
Aspect		Pâte thixotropique
Système de guérison		Séchage Physique
Densité	g/mL	1,85

MODE D'EMPLOI

Avant l'application : nettoyer et dépoussiérer la surface Couper l'obturateur de la cartouche, visser la canule et la couper, en biseau, à hauteur de la grosseur souhaitée pour son application.

Nous recommandons pour un usage correct, une fois appliqué et sec, de le soumettre pendant une courte période à 200°C

ADHÉRENCE

Excellente adhérence à la grande majorité des matériaux poreux utilisés dans le bâtiment et le métal

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet sur cartouche p-1441

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau si le produit est encore frais. Le produit sec peut être enlevé mécaniquement.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité

NOTE

Les informations fournies dans cette fiche technique et en particulier les recommandations concernant l'application, l'utilisation finale du produit et les conseils du service technique (verbaux ou écrits) sont données de bonne foi et basées sur nos connaissances et expériences actuelles (lorsque les produits sont correctement stockés, utilisés et appliqués dans des conditions optimales pendant leur durée de vie utile).

En pratique, les différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sur le lieu d'application sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier et aucune obligation de quelque nature que ce soit ne peuvent être déduites des informations, du présent document ou de toute recommandation écrite ou verbale en dehors de toute relation juridique pouvant exister.

L'utilisateur des produits doit vérifier qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité du produit fourni conformément à nos normes de qualité, en déclinant toute responsabilité quant aux résultats obtenus et aux éventuels dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée.

Dans le cas où la responsabilité de Quiadsa serait engagée sur un fondement juridique quelconque, sa responsabilité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la livraison correspondante. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée des fiches techniques des produits, en les demandant à notre service ou en consultant le site www.quiadsa.com.

USINE ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels : +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com